

KARTA TECHNICZNA

GLAZLEP

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny klej cementowy do płytek ceramicznych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością oraz zmniejszonym spływem z powierzchni pionowych. Służy do przyklejania płytek ceramicznych (glazury i terakoty) wewnątrz i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem podłoży krytycznych takich jak: płyty g -k, OSB, stare płytki, powłoki malarskie. Nie należy stosować w systemach ogrzewania podłogowego. GLAZLEP to cementowa zaprawa klejąca (C), o normalnych parametrach (1) i o zmniejszonym spływie (T) klasy C1T.

RODZAJE PODŁOŻA:

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni), podłoża betonowe (wiek powyżej 3 miesiące) i posadzki cementowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Nierówności podłoża do 5mm mogą być wcześniej wypełnione zaprawą klejową. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Układanie okładzin na zbyt wilgotnym podłożu jest jednym z najpoważniejszych błędów wykonywania podłóg i bardzo często prowadzi do całkowitego zniszczenia warstwy posadzkowej. Podłoża o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym MAJSTERGRUNT UNIWERSALNY, a podłoża bardzo chłonne - MAJSTERGRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych, trudnych do oczyszczenia podłożach zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość opakowania wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzać pacą zębatą o odpowiednich wymiarach ząbków. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża, tak aby zaprawa klejowa przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 min od rozprowadzenia kleju na podłożu. Klej należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Dolanie wody pogorszy wszystkie parametry kleju między innymi przyczepność i spływ oraz wydłuży jego czas wiązania. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do ponownego zarobienia z wodą i należy ją wyrzucić.

SKŁAD:

Mieszanina cementu portlandzkiego, piasku, odpowiednio dobranych dodatków modyfikujących oraz włókien.

OPAKOWANIE:

worek papierowy wentylowany wielowarstwowy 25 kg

PRZECHOWYWANIE:

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

UWAGI I ZALECENIA:

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury $+23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $50 \pm 5\%$. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Dokładnie opróżnione puste opakowanie papierowe mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Uwaga!!! Płytek nie należy moczyć przed układaniem!!!

DANE TECHNICZNE:

Kolor:	szary
Właściwa ilość wody:	6,0 - 6,5 litra na worek 25 kg
Temperatura podłoża:	$+5^{\circ}\text{C}$ do 25°C
Temperatura otoczenia:	$+5^{\circ}\text{C}$ do 25°C
Czas korekty:	≤ 10 min.
Czas zużycia:	ok. 2 h
Spoinowanie:	po 24 h
Obciążenie przez chodzenie:	po 24 h
Całkowite obciążenie:	po 21 dniach
Zawartość chromu (VI)	< 2 ppm

ZUŻYCIE:

ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Wielkość zębów pacy	Zużycie
6 mm	$2,4 \text{ kg/m}^2$
8 mm	$2,8 \text{ kg/m}^2$
10 mm	$3,8 \text{ kg/m}^2$



Majster-Pol Kosiński Sp. Jawna
Mienia 291, 05-319 Ceglów, Polska
12

EN 12004:2007+A1:2012

Klej do płytek, o normalnych parametrach i o zmniejszonym spływie klasy C1T do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Reakcja na ogień	Klasa A1
Substancje niebezpieczne	Patrz MSDS
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Czas otwarty- przyczepność po $t \geq 30$ min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GLAZLEP**

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: **MP/011/2013**

Atest higieniczny PZH HK/B/0514/02/2014

Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej nr HR/B/22/2013



MAJSTERPOL
PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie

